

Leia antes do assentamento

- Antes de iniciar a aplicação, confira se todas as caixas têm a mesma identificação do produto, qualidade e tonalidade. Reclamações posteriores ao assentamento não serão aceitas.
- Peso, tonalidade e medidas estão sujeito a inevitáveis variações causadas normalmente pelo processo de queima dos produtos.
- Planeje a distribuição, através de paginações das peças decoradas e lisas na superfície a ser assentado o produto de acordo com a proporção contida nas caixas.
- Verifique a qualidade da superfície a ser revestida. Deve estar alinhada, prumada, sem sujeiras, fungos ou partículas soltas. Deve estar curada, sem rachadura, ou ocos. Deve estar preparada de acordo com as Normas da ABNT NBR 13753, 13754 e 13755.
- Verifique se existem juntas de dilatação da estrutura.
- Verifique se a quantidade de produto adquirido é suficiente, inclusive para recortes, acabamentos e reformas futuras.
- Use argamassa de boa qualidade, adequada ao tipo de superfície e local (interno/externo). Prepare a argamassa de acordo com as especificações do fabricante.
- Não use ferramentas metálicas para bater as peças.
- Aplique a argamassa de rejuntamento com uma espátula de borracha, no mínimo 72 horas após o assentamento.
- No caso de uso de rejunte colorido, teste previamente para verificar se o pigmento não é solúvel em água o que pode fazer com que manche as peças cerâmicas.
- Use juntas de no mínimo 3mm entre as peças.
- Limpe o revestimento, logo após a aplicação do rejuntamento para evitar aderência permanente do cimento.
- Para limpar o revestimento utilize pano imerso em água com sabão e detergente alcalino; nunca utilize materiais abrasivos para a limpeza.
- Nunca mergulhe ou molhe as peças cerâmicas antes da aplicação.

IMPORTANTE: Recomendações de Segurança para Corte e Instalação de Materiais Contendo Sílica. É recomendável utilizar o corte úmido ou o método de marcar e quebrar durante o processo de instalação. O corte a seco e as técnicas de instalação inadequadas podem expor o instalador a pó de sílica nocivo se inalado. Não corte o material a seco usando ferramentas elétricas durante o processo de instalação. Usar métodos de corte a seco pode apresentar risco de lesão pulmonar aguda. Se não for possível garantir uma ventilação adequada, use uma máscara ou respirador o tempo todo. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança em <https://gabcer.com.br/downloads/>